

31461

MONOCOUCHE THES 2K PU 4,2/1



Pulvérisé



Phase solvantée

TECHNOLOGIE

Solvant

BASE

Acrylique

SUPPORTS

Acier

TRAITEMENT DE SURFACE

Grenailage/Sablage

PROPRIÉTÉS

- Etuvage basse température 15° à 50° C.
- Semi-brillante.
- Bonne tenue extérieure.
- Excellente résistance aux agressions chimiques
- Excellente résistance mécanique
- Tenue au brouillard salin : 480 h sous 80 microns.
- Grande facilité d'application..

UTILISATIONS / DESTINATION

Application dans les secteurs ACE et GAZ (citernes aériennes)

Homologations : GB Group – RIMAN- GLI

PRIMAIRES ASSOCIÉS

NC

Données Techniques

ES en poids	64 %
COV	456 g.L-1
Rendement m ² /kg	4,62 m ² pour 80 µm secs