

31300

FINITION UHS 2K PU 2/1



Pulvérisé



Phase solvantée

TECHNOLOGIE

Solvant

BASE

Acrylique

COUCHE PRECEDENTE

Primaire 2K Solvant ou Hydro

PROPRIÉTÉS

- Haut rendement M²/ Low C.O.V
- Etuvage 45' à 80° C.
- Très bonne tenue extérieure.
- Excellente résistance mécanique
- Grande facilité d'application.

UTILISATIONS / DESTINATION

Application dans les secteurs ACE , Industries

Homologations :DANGREVILLE

PRIMAIRES ASSOCIÉS

31455 EP 2K solvant

31353 EP 2K hydro

31495 PU 2K solvant

31259 PU 2K solvant

Données Techniques

ES en poids	77%
COV	300 g.L-1
Rendement m ² /kg	12 m ² pour 40 µm secs