

DCL-X

Film polyoléfine rétractable réticulé

LE DCL-X, film polyoléfine rétractable.

Le DCL-X est un film rétractable réticulé haute performance, préconisé pour l'emballage de produits lourds ou nécessitant une résistance importante sans encrassement du système de soudure. Une rétraction parfaite et un faible coefficient de frottement, donnent un grand potentiel à ce film même à température de soudure et de rétraction basses.



PRINCIPALES CARACTERISTIQUES :

- Soudures très résistantes
- Excellentes propriétés mécaniques
- Film glissant à froid et à chaud
- Stabilité exceptionnelle

Le DCL-X est disponible :

- À plat ou dossé
- Pré-perforé ou non (standard non perforé)
- Epaisseurs : 9/11/13/15/19/25 μ

Propriétés / Epaisseur		9 μ	11 μ	13 μ	15 μ	19 μ	25 μ
Rendement m ² /kg		120	100	84	73	58	44
Rétraction	à 93°C (%)	32	20	20	20	20	20
	à 120°C (%)	75	65	65	65	65	65
Brillance 85% Netteté %		120-2	112-2	112-2	112-2	112-2	112-3
Perméabilité	à la vapeur g/m ² /24h 35°/95%	30	29	24	20	15	12
	à l'oxygène au 1000cm ³ /m ² /24h	20	16	14	12	10	8
Temps de soudure à 200°C (secondes)		0,01	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
Longueur	bobine à plat	4600	4000	3100	2668	2134	1600
	bobine dossée	2300	2000	1550	1334	1067	800

Certification qualité ISO9001 / 2008 et DIN EN 15593 / 2008.

Contact alimentaire : ce film est en règle avec les réglementations européennes 135/2994 et 10/2011 concernant les matières plastiques et les produits susceptibles d'être en contact avec des denrées alimentaires.

Responsabilité : les informations contenues dans ce document sont considérées comme des recommandations et non pas comme des spécifications produits. Toute information ou suggestion en relation avec le produit sont les meilleures informations disponibles pour nous et nous sommes sûrs de leurs fiabilités, elles ne peuvent pas être considérées comme un contrôle et sont sans garanties tant explicites que tacites.

Entreposage : -5 / +35°C à <80% d'humidité. Garantie 6 mois dès réception et sans exposition directe aux rayons du soleil.