

TISSU : 100% polyester

ENDUCTION : 100% PVC

COMPOSITION

- Enduction : 630g/m²
- Tissu : 70g/m²
- Poids total 700 g/m² (+/-25%)

Propriétés physiques *	Valeurs	Unité	Procédure de test
Résistance à la Traction	Chaine : >40 Trame : >26	daN/5cm	ISO 1421 : 1998
Résistance à la Déchirure	Chaine : >2.5 Trame : >3.0	daN	ISO 4674-01 2003
Allongement (30N/5cm)	Chaine : >1 Trame : >4	%	ISO1421 : 1998
Adhésion	>3.0	daN/ 5cm	ISO 2411 : 2000
Résistance à la flexion	Pas de perte de qualité après 200000 cycles		ISO 5402-1 : 2003
Entretien			

PROPRIETES

Plage d'utilisation de température : entre -10° et maxi +50°

Ce matériau est soudable haute fréquence, résistant aux acariens, stérilisable au Peroxyde d'hydrogène, et autres produits...

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et sans engagement de notre part. Les certificats d'alimentarité sont disponibles sur demande. Les valeurs obéissent à une tolérance de 20%.

Conditions de stockage recommandées : 1 an maximum dans l'emballage d'origine, à l'abris de la lumière, T=10-30°C.