

RUMCOAT HYDRO

Peinture époxy en phase aqueuse
pour murs et sols intérieurs

Référence : 434 ---- -- (ex 433)

Édition : janv-14

PRÉSENTATION :

Revêtement pour murs et sols, bi-composant à base de résine époxydique en phase aqueuse.

Conditionnement : 15 kg kit (base = 3 kg / durcisseur teinté = 12 kg) - 5kg (base = 1 kg / durcisseur teinté = 4 kg)

Teinte(s) : RAL/AFNOR et toutes teintes normalisées.

Classification : AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 6b

PRINCIPALES QUALITÉS :

PV ALIMENTAIRE IANESCO N°7546.

Facilité de mise en œuvre, sans odeur.

Excellente adhérence sur béton, ciment et anciens fonds bitumineux. Bonne résistance à l'abrasion.

Possibilité de rendre Rumcoat hydro 434 antidérapant par incorporation de 3 à 5% de DOXALENE dans la couche de finition.

Possibilité de traitement anticryptogamique et bactéricide sur demande.

SYSTEME RECOMMANDE :

Système 1 couche de Primaire 285 avec 2 couches de RUMCOAT HYDRO (DERSOL 434) .

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Protection des murs et sols béton et ciment, anciens fonds bitumineux, particulièrement efficace dans l'industrie agro-alimentaire, chais, cantines, laboratoires alimentaires.

NE PAS UTILISER :

Ne pas appliquer par température < 8°C et hygrométrie > 65 %.

Sur supports humides.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Extrait sec en Vol.	Point Eclair
Thixo	1.39	56%	> 55°C

Conservation : 1 année en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

Après 7 jours de séchage à 23°C- Humidité 65 %.

Rendement théorique par couche à 100% de transfert : 7 m²/Kg. au rouleau laine court.

Consommation : 150 gr/m² au rouleau laine court.

Épaisseur du film sec / couche recommandée : 55µm

Aspect : demi brillant

ATMOSPHERE OU MILIEU:

Intérieur	oui	Trafic léger à moyen	oui
Extérieur	non	Trafic moyen à intense	oui
Travaux neufs	oui	Trafic industriel lourd	oui
Maintenance	oui	Agressions chimiques (bases, acides)	oui




Derivery S.A.S.

Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07



RUMCOAT HYDRO

Peinture époxy en phase aqueuse
pour murs et sols intérieurs

Référence : 434 ---- -- (ex 433)

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :

(Selon DTU 59.1)

Dépoussiérage des sols, lessivage des murs.

Élimination des anciens revêtements non adhérents (grenaillage, décapage).

* Dégraissage : DERCLEAN 1

* Dérochage : DERCLEAN 2

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bi-composant.

Rapport de mélange base + durcisseur

Base : 434843300 En poids

Durc. : 9434----- 1 / 4

Maturation avant application : 15 minutes

Durée d'utilisation : env. 4h

NB: passé ce délai, le produit semble applicable mais perd de sa brillance - Sa réticulation est en outre fortement compromise et la pérennité du système n'est plus assurée.

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.

15 kg : un agitateur électrique muni d'une turbine de 10/15 cm de diamètre - Vitesse lente.

5kg : un couteau largeur 5 cm - Longueur 35/40 cm.

DILUTION :

NB: après un mélange soigné de la base et du durcisseur, il est impératif de diluer à 15% d'eau, même pour une application au rouleau, faute de quoi le produit est collant voire inapplicable.

NB: dans le cas d'une application au pneumatique ou à l'airless, prévoir un taux de surconsommation de 20 à 40%

SÉCHAGE :

Air : 23°C - Humidité relative : 65 %

1 couche sur support lisse.

Hors poussière	Sec au toucher	Circulable	Recouvrable
3 heures	7 heures	48 heures	Mini. 24 heures
			Maxi. 72 heures

Applicable sur :

Primaires : RUMCOAT 285

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Fiche de données de sécurité sur simple demande.



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AITHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07