

CREEDO PIERRES

NETTOYANT DESINCRUSTANT POUR PIERRES BETON ET TERRES CUITES

Biodégradable à 97% après 28 jours selon la norme OCDE 301 A

Produit	Prêt à l'emploi
Pâte	Beige
Odeur	Caractéristique
pH	10
Densité	1.23 +/- 0.03

APPLICATIONS

Nettoyage des pierres blanches et calcaires, pierres meulières, briques, bétons bruts et enduits.
Déconseillé pour les surfaces en plâtre.

CONSOMMATION

400 à 500 g / m²

CONDITIONNEMENTS

Seaux 20kg

STOCKAGE

13 mois en emballage fermé, à l'abri du soleil, dans un endroit sec et ventilé.
Stocker à une température comprise entre 5 et 35°C

ELIMINATION DES DECHETS

Eliminer le contenu/récipient conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement.

EPI



IMPORTANT :

Produit réservé aux professionnels. Les consommations et temps d'actions sont donnés à titre indicatif. Ces données peuvent varier en fonction de la diversité des supports et de la température extérieure. Nous recommandons de réaliser un essai préalable à chaque utilisation afin de vérifier la compatibilité du produit et du support. Ce document est rédigé à titre d'information et ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier.

Traitement biodégradable gélifié conçu pour le nettoyage doux et en profondeur des façades encrassées par le temps et la pollution atmosphérique.

Le CREEDO PIERRES est sans risque pour l'utilisateur ou l'environnement, n'altère pas les supports ni les matériaux environnants (aluminium, PVC, vitres).

Il présente une alternative aux procédés chimiques ou mécaniques conventionnels et agressifs.

MODE D'EMPLOI

Avant le traitement, brosser et humidifier la surface avec de l'eau. Si besoin, enlever les mousses et lichens présents. Appliquer le CREEDO PIERRES au pistolet air-less, au rouleau, à la brosse à encoller, en couches uniformes de bas en haut du support.

Ne pas diluer le produit. Laisser agir de 4 à 12h.

Si le CREEDO PIERRES sèche avant la fin du temps d'action, ré humidifier la façade avec de l'eau pour le réactiver avant rinçage.

Rincer à l'eau froide sous basse, moyenne ou haute pression en fonction de la fragilité du support.

Si besoin renouveler l'opération en fonction du degré de salissure du substrat.

Nous recommandons d'effectuer un essai préalable pour évaluer le temps d'application du traitement.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Le port de gants et de lunettes de protection est recommandé.

Ne pas appliquer en dessous de 5°C (température du support) ni sur surface chaude ou exposée au soleil.

Protéger les matériaux environnants fragiles (verres spéciaux, ...).

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.



CHIMIE RECHERCHE ENVIRONNEMENT EVOLUTION

ZAC des châtaigniers, 7 rue des entrepreneurs 95150 TAVERNY
Tel: 01.30.40.58.58 / Fax : 01.39.9563.57 / Mail : cree@cree-sa.fr

www.cree-sa.fr

Page 1 sur 1



IMP N°113 C
25/04/2022