

EVERFAST® DÉCOFORM PURE SYNTHÈSE



Agent de démolage

Huile de démolage prêt à l'emploi. Synthèse Base Végétale

AVANTAGES PRODUIT

- Démoulage de très haute qualité
- S'utilise sur tous types de banches
- Application facile par pulvérisation
- Étuvage possible jusqu'à 40°C

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France
- Base Végétale
- Exempt de tout produit aromatiques
- Classement Excellence SYNAD 2019
- Synthèse exempt de B[a]P



DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

Décoffrant de synthèse prêt à l'emploi, EVERFAST DÉCOFORM PURE SYNTHÈSE base végétale est le premier type d'une nouvelle génération de décoffrant, "les décoffrants de synthèse", exempts de tout produit aromatique donc dénué de toxicité.

Avec EVERFAST DÉCOFORM PURE SYNTHÈSE, tous les décoffrages sont possibles, à froid ou à chaud, sur tous types de coffrages. Les bétons et les coffrages restant séparés par EVERFAST DÉCOFORM PURE SYNTHÈSE pendant toutes les opérations, les coffrages restent propres et les bétons sont impeccables (ni tâche, ni marbrure, ni bullage).

EVERFAST DÉCOFORM PURE SYNTHÈSE est compatible avec tous les liants hydrauliques : ciments classiques, ciments CPJ, plâtre et béton blanc avec de très bons résultats dans tous les cas.

DÉCOFORM PURE SYNTHÈSE 23.1
Famille 6
Page : 1/3



EVERFAST® DÉCOFORM PURE SYNTHÈSE

DOMAINES D'APPLICATION

EVERFAST DÉCOFORM PURE SYNTHÈSE est d'utilisation universelle sur la plupart des coffrages :

- Acier,
- Aluminium,
- Contreplaqué,
- Bois bakélisé,
- Aires de ciment traité, etc.

Pour les matières synthétiques de type polyester, polyuréthane ou caoutchouc, veuillez nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Huile de synthèse
Aspect :	Huileux
Teneur en aromatiques totaux :	aucun
Teneur en benzo(a)pyrène en ppb :	< 8
Viscosité : norme 2431 à 20°C	40 secondes coupe ISO 3
Couleur :	Jaune pâle
Densité :	0,85 à 0,87
Point éclair :	>100°C
Teneur en COV :	0
Températures limites d'application :	+5°C à + 35°C
Séchage à chaud :	Attendre 45 min entre l'application et la coulée du béton
Résistance au froid :	Le produit ne gèle pas mais s'épaissit au froid sans perdre ses propriétés (jusqu'à -35 °C)
Poudrage sur moule acier :	Inférieur à 0,1 mg/cm ²
Poudrage sur moule bois :	Inférieur à 0,2 mg/cm ²
Solubilité et nettoyage des outils :	Solvant pétrolier de type White Spirit

PROCÈS VERBAUX – RÉFÉRENCES

Conformité à la classification du SYNAD 2019 des agents de démoulage :

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		● ●
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	● ● ●
	COV	●
	BIODÉGRADABILITÉ	○
	● Critère favorable	○ Critère défavorable

DÉCOFORM PURE SYNTHÈSE 23.1
Famille 6
Page : 2/3



EVERFAST® DÉCOFORM PURE SYNTHÈSE

CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

1 – Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, et dé poussiérées.

2 – Mise en œuvre

EVERFAST DÉCOFORM PURE SYNTHÈSE est prêt à l'emploi et s'applique au pulvérisateur, au balai éponge, au chiffon, au pistolet et à la brosse.

3 – Application

EVERFAST DÉCOFORM PURE SYNTHÈSE s'applique en 1 seule couche mince et sans excès.

EVERFAST DÉCOFORM PURE SYNTHÈSE s'applique le plus régulièrement possible sur les différentes surfaces.

4 – Consommation

Selon les coffrages, 1 litre traite de 20 m² à 30 m² de surface.

5 – Finition

EVERFAST DÉCOFORM PURE SYNTHÈSE n'altère nullement les qualités des bétons et mortiers et ces derniers peuvent être revêtus sans problème.

EVERFAST DÉCOFORM PURE SYNTHÈSE ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures.

PRÉCAUTIONS PARTICULIERES ET SÉCURITÉ

Éviter les excès de produit (phénomène de farinage). Ne pas appliquer sur coffrage gelé ou surchauffé.

Utilisé dans des conditions normales d'emploi, EVERFAST DÉCOFORM PURE SYNTHÈSE ne présente aucun inconvénient pour la peau et pour les voies respiratoires. Le port de gants et de lunettes de protection est conseillé dans le cas de terrain allergique. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver abondamment avec de l'eau.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé.

TEINTE

Presque incolore.

CONDITIONNEMENT

Cuve : 1000 litres.

Fût : 220 litres.

Tonnelet : 20 litres et 10 litres.

Bidon : 5 litres et 2 litres.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les éditions précédentes. Édition du 1^{er} trimestre 2023.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON – 13400 AUBAGNE – FRANCE

DÉCOFORM PURE SYNTHÈSE 23.1

Tél. : +33 (0)4 42 369 300 – Fax : +33 (0)4 42 369 309

Famille 6

commercial@species.fr | export@species.fr

Page : 3/3



www.everfast.fr

