

Plastiflam® 3601 Adhésif

Ruban adhésif toile ignifugé

DESCRIPTION

Le Plastiflam® 3601 Adhésif est un ruban adhésif tissu toile, couché PE, ignifugé dans une base caoutchouc non propagatrice de flamme (Classement M1 et conforme à la norme aviation FAR 25.853a)

Couleur: opaque / blanc.

EMPLOI

Le Plastiflam® 3601 Adhésif est multi-usages dans tous domaines (Navale, ERP, IGH, etc.) La température recommandée pour l'application, pour obtenir les meilleurs résultats, est de 18°C ou plus.

Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et exempt de toute substance contaminante ou grasse.

Découpable à la main.

Le Plastiflam® 3601 Adhésif a été testé et validé avec nos protections ignifugées Plastiflam® ainsi qu'avec les panneaux Fibroflam®.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

épaisseur : 210 µm

largeur ruban : 50 mm ou 94 mm

longueur ruban : 50 ml

conditionnement : 24 rouleaux (50 mm) // 12 rouleaux (94 mm)

charge à la rupture (N/25mm) : 88 (ASTM D-1000)

pouvoir adhésif sur acier (N/25mm) : 15 (ASTM D-1000)

tenue en température : de 0°C à 70°C

RÉACTION AU FEU

Classé M1. PV n°124022 - DE/1 du LNE du 22 avril 2014

Conforme à la norme aviation FAR 25.853a



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80

Fiche Technique

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C, pendant 12 mois maximum après la date de fabrication. Entreposer de préférence au frais et au sec, à l'abri de la lumière et d'émanation de solvant.

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

REMARQUES DE SÉCURITÉ

Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de données de sécurité en cours de validité auprès de Protecflam Industries.



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80