

Peinture de traçage pour terrains de sports engazonnés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SERRA LIGNE 20 est une peinture en dispersion aqueuse. Outre ses qualités de résistance hors normes, **SERRA LIGNE 20** est la référence des peintures en termes de blancheur et de luminosité.

D'excellent rapport qualité prix, **SERRA LIGNE 20** est destinée à tout type de terrain exigeant des *qualités de résistance et de blancheur digne des terrains d'honneur nationaux*. De part sa forte concentration **SERRA LIGNE 20** est aussi intéressante pour diminuer le cout traçage/terrain en jouant sur son taux de dilution (1 litre suffit pour tracer un terrain là ou il en faut parfois 2 à 3 litres, alors calculez).

MODE D'EMPLOI

Prendre le nombre de litre de **SERRA LIGNE 20** voulu et le mélanger avec le même nombre de litre d'eau, bien agiter. Ajouter de nouveau le complément de litres d'eau souhaités en brassant bien la solution. Il faut 10 litres de mélange pour tracer un terrain de football en moyenne.

Il faut toujours vérifier que votre mélange soit bien homogène et qu'il ne reste pas au fond de votre seau du produit mal dilué, ce qui influerait sur la qualité du traçage.

Premier traçage	Traçage d'entretien	Matériel d'application
2 litres de SERRA LIGNE 20 + 10 litres d'eau	1 litre de SERRA LIGNE 20 + 9 litres d'eau	Pulvérisation et rouleaux

Le nettoyage se fait à l'eau, ou en cas de fort encrassement de votre matériel, pensez à utiliser notre nettoyant **SERRANET 3**.

LE PLUS PRODUIT

SERRA LIGNE 20 est, comme l'ensemble de notre gamme, *biodégradable* (rapport d'étude sur simple demande) et *conforme aux normes en vigueur* concernant la teneur en COV (Directive UE 2004/42). **SERRA LIGNE 20** a subi en plus des tests de *non phytotoxicité*, gage de sécurité. **SERRA LIGNE 20** respecte l'utilisateur, les terrains et le matériel d'application.

SERRA LIGNE 20 est *réversible au gel et au dégel* et vous libère des risques liés aux conditions de stockage hivernales.

Données techniques



Densité	1,60 (± 0,05)	Teneur en COV	< 5g/l
Extrait sec en poids	59,5 % +/- 2	% biodégradabilité	95 % en 12 mois
pigment	Dioxyde de titane	Temps de séchage	15 à 30 minutes
Pigment auxiliaire	Pigment micronisé	Rendement produit pur / terrain	Foot 1 à 2 litres Rugby 2 à 3 litres
Viscosité (20°C, 20 rpm, S04)	2700 mPa.s (± 1000)	conditionnement	Jerrican de 15 kg

LIMITES DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur l'état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l'utilisateur de tester et vérifier qu'il obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d'exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées, le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit (dans cette fiche technique ou autres), nous ne pouvons nous porter garant de la qualité ou de l'état du support et de tout autre facteur affectant l'utilisation et l'application de ce produit. En conséquence, les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l'utilisation de ce produit n'impliquent aucune garantie de notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de vente. Vous devez demander une copie de ce document et le lire attentivement. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre expérience et de notre politique de développement continue des produits. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services, et avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession.