

## FICHE TECHNIQUE



### DESCRIPTION

LASURE MULTICOUCHES EN PHASE SOLVANT À BASE DE RÉSINES ALKYDES, EXEMPT DE BIOCIDES, LÉGÈREMENT THIXOTROPE, FORMANT UN FILM TRÈS MINCE ET D'ASPECT SATIN

### DESTINATIONS

PRODUIT ADAPTÉ À UN USAGE EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR SUR LES SUPPORTS EN BOIS BRUTS À STABILITÉ DIMENSIONNELLE LIMITÉE OU NON : fenêtres, volets, abris de voiture ...

### QUALITÉS PRINCIPALES

EXCELLENTE PROTECTION AUX UV

TECHNOLOGIE ANTIBLOCKING

PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU (MICROPOREUX)

RÉGULATEUR D'HUMIDITÉ

FORMANT UN FILM TRÈS MINCE

LÉGÈREMENT THIXOTROPE

CONFORME À LA NORME DIN EN 71 :2002-Partie 3 : MIGRATION DE CERTAINS ÉLÉMENTS

01/2019

## FICHE TECHNIQUE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                  |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIANT                            | RÉSINES ALKYDES                                                                                                                                            |
| CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005 | FAMILLE I - CLASSE 4a                                                                                                                                      |
| NIVEAU DE BRILLANCE              | SATIN – 15-20 POUR UN ANGLE DE MESURE DE 60°                                                                                                               |
| EXTRAIT SEC EN POIDS             | 57,5 %                                                                                                                                                     |
| DENSITÉ (en g/ml)                | 0,92                                                                                                                                                       |
| COV                              | VALEUR LIMITE UE POUR CE PRODUIT (Cat A/e) : 400 g/l (2010)<br>CE PRODUIT CONTIENT MOINS DE 400 g/l DE COV                                                 |
| ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR   |                                                                          |
| TEINTES                          | INCOLORE (utilisation proscrite en extérieur)<br>TONS BOIS sur le système à teinter Decotint Woodprotection.<br>TONS VIFS sur les systèmes à teinter Incan |

### INFORMATIONS PRATIQUES

|                                                                           |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RENDEMENT (donnée liée au support et au mode d'application)               | 10 m²/l                                                                                                                                                                 |
| DILUTION                                                                  | PRÊT À L'EMPLOI – AVEC DU DILUANT NOVATHIN<br>EN CAS D'APPLICATION AU PISTOLET                                                                                          |
| PROCÉDÉS D'APPLICATION                                                    | BROSSE – ROULEAU (microfibre suivi d'un lissage au spalter) - PISTOLET                                                                                                  |
| NETTOYAGE DU MATÉRIEL                                                     | DILUANT NOVATHIN                                                                                                                                                        |
| PRÉPARATION DU PRODUIT                                                    | BIEN AGITER AVANT UTILISATION                                                                                                                                           |
| CONDITIONS D'APPLICATION                                                  | Température de l'air et du support : entre 8 et 30°C<br>Humidité relative de l'air : intérieur 60% maximum et<br>extérieur 80% maximum<br>Humidité du bois : de 8 à 15% |
| TEMPS DE SÉCHAGE (donnée liée au support et aux conditions d'application) | Hors poussière : 4 H<br>Recouvrable par un produit en phase solvant : 10 à 16 H                                                                                         |
| CONDITIONNEMENTS                                                          | 1 L, 2,5 L et 5 L                                                                                                                                                       |

01/2019

## FICHE TECHNIQUE

### MISE EN ŒUVRE

L'ÉTAT DES SUPPORTS, LEURS PRÉPARATIONS AINSI QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX DTU, AUX NORMES EN VIGUEUR ET AUX RÈGLES DE L'ART.

#### ➤ PRÉPARATIONS DES SUPPORTS

- BOIS BRUTS NON TRAITÉS : poncer, dépoussiérer et appliquer une couche de DELTA IMPRÄGNIERGRUND 1.02.
- BOIS VIELLES EXPOSÉS AUX INTEMPÉRIES: retirer les zones noircies, poncer à nu, nettoyer et dépoussiérer et appliquer une couche de DELTA IMPRÄGNIERGRUND 1.02.
- BOIS LASURES : vérifier l'adhérence du revêtement existant, si besoin éliminer complètement les fonds non-adhérents, poncer mécaniquement et dépoussiérer.
- BOIS RECOUVERTS D'UN ANCIEN REVÊTEMENT (peinture ou vernis) : mettre à nu le support par un ponçage ou un décapage chimique (suivi d'un ponçage), dépoussiérer.
- BOIS EXOTIQUES : nous consulter.
- Vérifier l'absorption du support par test de la goutte d'eau.

#### ➤ APPLICATION

- Avant application, contrôler le taux d'humidité du bois.
- Appliquer deux couches de DELTA ALLROUND-LASUR (impérativement teintée pour un usage en extérieur) après avoir réalisé les préparations des supports.
- Éviter les conditions climatiques extrêmes (grande chaleur, vent, soleil, forte humidité, etc. ...) qui peuvent avoir une incidence sur les propriétés de mise en œuvre, de séchage et de surface.

## FICHE TECHNIQUE

### STOCKAGE

Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.  
Refermer soigneusement l'emballage après utilisation.

### SÉCURITÉ

Conserver hors de portée des enfants ainsi qu'à l'écart de toutes denrées alimentaires.  
Lors de l'application, se protéger la peau, les mains et le visage.  
Se renseigner auprès des autorités des conditions de collecte et d'élimination des produits inutilisés et des emballages vides.  
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité avant application.

### REMARQUES

Le contenu de ce document a pour but d'informer nos clients des propriétés, des caractéristiques et des conditions d'application de ce produit. Il a été établi en fonction des connaissances techniques du moment, conformément aux DTU et normes en vigueur. Il appartient à l'applicateur de vérifier que la présente fiche technique corresponde à la dernière version actualisée ainsi que de respecter les recommandations techniques de préparations des supports et d'application du produit.

**Cette version annule et remplace la précédente fiche technique relative à ce produit.**