

Base

Alkyde modifiée

Technologie

Hydro

Supports

Fonte / Acier

Traitement de surface

Sablage / Grenaillage
Phosphatation



31384M

MONOCOUCHE HYDRO

Propriétés

Revêtement primaire :

- Très bonnes propriétés anti-corrosion : produit homologué sur pièces de fonderies dans les secteurs du poids lourd et de l'ACE.
- Très bonne résistance aux lubrifiants d'usinage.
- Sans dégagement de dérivés chlorés.
- Tenue à la température en continue à 140°C.
- Bonne tenue extérieure même sans couche de finition.
- Permet des applications sous de fortes épaisseurs jusqu'à 80 µm secs.

Utilisations / Destination

Application sur pièces de fonderie ou de forge.
Application sur blocs moteurs.

Homologations : RENAULT - FIAT - MANITOU

Finitions associées

Utilisation majoritaire en monocouche.
Recouvrable par certains PU de la gamme (nous consulter).

Données Techniques

ES en poids	58 %
COV	105 g.L ⁻¹
Rendement m ² /kg	7,3 m ² pour 40 µm secs