

31460

## MONOCOUCHE THES 2K PU 2,5/1 BRILLANTE



Pulvérisé



Phase solvantée

### TECHNOLOGIE

Solvant

### BASE

Polyester

### SUPPORTS

Acier

### TRAITEMENT DE SURFACE

Grenaillage et/ou phosphatation + rinçage

### PROPRIÉTÉS

- Etuvage 30' à 80° C.
- aspect brillant.
- Très bonne tenue extérieure.
- Excellente résistance aux agressions chimiques .
- Excellente résistance mécanique.
- Tenue au brouillard salin : 500h sous 80 microns.
- Grande facilité d'application.

### UTILISATIONS / DESTINATION

Secteur ACE

Homologation : GB Group

### PRIMAIRES ASSOCIÉS

NC

#### Données Techniques

ES en poids	71 %
COV	390g.L-1
Rendement m <sup>2</sup> /kg	4,90 m <sup>2</sup> pour 80 µm secs