


Fiche technique

StoCryl V 100

Revêtement, satiné



Caractéristique

Application

- revêtement filmogène pour la protection et mise en peinture des structures porteuses béton (béton et béton armé)

Propriétés

- empêche la pénétration d'eau et des substances nocives dissoutes dans l'eau
- régule l'humidité
- fort pouvoir de pénétration
- augmente la résistance électrique
- très bonne adhérence
- bonne étanchéité au gaz carbonique (valeur $S_d \text{ CO}_2 > 50 \text{ m}$)
- bonne capacité de diffusion de la vapeur d'eau (valeur $S_d \text{ H}_2\text{O} < 4 \text{ m}$)
- diluable à l'eau

Aspect

- satiné (G2) conforme à la norme EN 1062-1

Particularités / Indications

- produit conforme à la norme EN 1504-2
- ne convient pas aux surfaces horizontales exposées à l'eau
- ne convient pas aux zones de circulation automobile et piétonne
- Système de protection de surface OS 2 (OS B), OS 4 (OS C)
- pour un design coloré des surfaces en béton dans le système StoCretec de traitement technique des bétons dans le secteur du bâtiment
- ne convient pas aux pièces habitables

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité	EN ISO 2811	1,25 - 1,45 g/cm ³	
Équivalent de diffusion de l'épaisseur de couche d'air	EN ISO 7783	1,3 m	V2 moyen
Taux de perméabilité à l'eau w	EN 1062-1	< 0,1 kg/(m ² h ^{0,5})	
Coefficient μ de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	EN ISO 7783	10.000	valeur moyenne
Brillance	EN 1062-1	Satiné	G2

Fiche technique

StoCryl V 100

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Support

Exigences	<p>Exigences applicables au support : Le support doit être sec, cohésif et exempt de substances séparatrices de même nature ou de nature différente. Éliminer les couches moins solides et les surplus de barbotine.</p> <p>Sec conformément à la définition de la directive de réfection 2001-10, en fonction toutefois de la qualité du béton. L'humidité résiduelle mesurée avec l'appareil CM ne doit pas dépasser un rapport pondéral de 4 % pour des qualités de béton jusqu'à C30/37, et 3 % pour un béton C35/45.</p>
------------------	---

Préparations

Préparer le support à l'aide de procédés mécaniques adaptés tels que le ponçage ou le nettoyage au jet d'eau à haute pression (> 800 bars). Ouvrir suffisamment les pores et les cavités de retrait.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimale de mise en œuvre : +8 °C
	Température maximale de mise en œuvre : +30 °C

Préparation du matériau	Prêt à l'emploi, remuer fortement avant l'application.
--------------------------------	--

Consommation	Type d'application	Consommation appr.
	comme revêtement (2 couches)	0,3 - 0,4 l/m ²
La quantité de matériau à utiliser dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.		

Constitution des couches

- | |
|--|
| Directive de réfection OS 2 (OS B) |
| 1. Préparation du support |
| 2. Couche d'impression hydrophobante avec StoCryl GW 100 |
| 3. Couche intermédiaire StoCryl V 100, diluée à l'eau avec env. 5 % du poids |
| 4. Couche de finition StoCryl V 100, non diluée |
| Directive de réfection OS 2 (OS B) |
| 1. HP 100 |
| 3. Couche intermédiaire StoCryl V 100, diluée à l'eau avec env. 5 % du poids |
| 4. Couche de finition StoCryl V 100 |
| Directive de réfection OS 4 (OS C) |

Fiche technique

StoCryl V 100

-
1. Préparation du support
 2. Enduit de ragréage fin StoCrete TF 200, StoCrete TF 204
 3. Couche intermédiaire StoCryl V 100, diluée à l'eau avec env. 5 % du poids
 4. Couche de finition avec StoCryl V 100

Application

Directive de réfection OS 2 (OS B)

1. préparation du support

2. Couche d'impression hydrophobante StoCryl GW 100

L'imperméabilisation du support en béton préparé avec par ex. StoCryl GW 100 s'applique à la brosse ou au rouleau.

Consommation de StoCryl GW 100 : env. 0,2 à 0,25 l/m² par passe (matériau dilué)

3. Couche intermédiaire : StoCryl V 100

Après avoir bien remué StoCryl V 100, le diluer avec 5 % d'eau, bien remélanger et appliquer à la main ou mécaniquement.

Consommation de StoCryl V 100 : environ 0,15 l/m²

4. Couche de finition avec StoCryl V 100

Appliquer StoCryl V 100 non dilué après l'avoir bien remué.

Consommation de StoCryl V 100 : environ 0,15 l/m²

Directive de réfection OS 2 (OS B)

1. Préparation du support

2. Couche d'impression hydrophobante avec StoCryl HP 100

L'imperméabilisation du support en béton préparé avec par ex. StoCryl HP 100 s'applique à la brosse ou au rouleau.

Consommation de StoCryl HP 100 : env. 0,2 à 0,25 l/m² par passe (matériau dilué)

3. Couche intermédiaire StoCryl V 100

Après avoir bien remué StoCryl V 100, le diluer avec 5 % d'eau, bien remélanger et appliquer à la main ou mécaniquement.

Consommation de StoCryl V 100 : environ 0,15 l/m²

4. Couche de finition avec StoCryl V 100

Appliquer StoCryl V 100 non dilué à la main ou mécaniquement après l'avoir bien remué.

Consommation de StoCryl V 100 : environ 0,15 l/m²

Directive de réfection OS 4 (OS C)

1. Préparation du support

Fiche technique StoCryl V 100

2. Enduit de ragréage fin StoCrete TF 200 ou StoCrete TF 204

Appliquer l'enduit de ragréage fin avec StoCrete TF 200 ou StoCrete TF 204 conformément aux fiches techniques.

3. Couche intermédiaire StoCryl V 100

Après avoir bien remué StoCryl V 100, le diluer avec 5 % d'eau, bien remélanger et appliquer à la main ou mécaniquement.

Consommation de StoCryl V 100 : environ 0,15 l/m²

4. Couche de finition avec StoCryl V 100

Appliquer StoCryl V 100 non dilué à la main ou mécaniquement après l'avoir bien remué.

Consommation de StoCryl V 100 : environ 0,15 l/m²

L'application manuelle du matériau se fait au pinceau et au rouleau.

La mise en œuvre mécanique du matériau s'effectue avec :

Mode airless :

Taille de buse : 0,019 à 0,021"

Taille de buse : 0,49 à 0,53"

Angle de projection : 40° à 50°

Pression : env. 140 à 180 bars

Longueur du tuyau 15 m, max. jusqu'à 100 m, appareil sur roulettes jusqu'à 140 m

Ajout d'eau : jusqu'à max. 5 %

Remarque : lors de la livraison en grands contenants, il est inutile de rajouter de l'eau (prêt à l'emploi).

Inomat M 8 :

Diamètre du tuyau - Ø ¾

Réglage de l'appareil, niveau 4 (avec un tuyau de 10 m, longueur de tuyau max. 100 m)

Observation : appliquer le produit non dilué au moyen d'un appareil à alimentation continue.

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre

Temps de séchage et d'attente :

Jusqu'à insensibilité à la pluie et à l'humidité :

À +8 °C : après 6 h

À +20 °C : après 4 h

À +30 °C : après 2 h

Jusqu'à l'application de la couche suivante :

À +8 °C : après 24 h

À +20 °C : après 12 h

Fiche technique

StoCryl V 100

À +30 °C : après 5 h

jusqu'au test de résistance à la rupture :

À +8 °C : après 7 h

À +20 °C : après 5 h

À +30 °C : après 3 h

Nettoyage des outils	Laver à l'eau immédiatement après l'utilisation. Le matériau qui a pris ne peut être éliminé que par des moyens mécaniques.
-----------------------------	---

Indications, recommandations, informations spéciales, divers	<p>La(les) déclaration(s) de conformité est/sont disponible(s) auprès de l'assistance technique de StoCretec.</p> <p>Les instructions de mise en œuvre générales sont disponibles sur www.stocretec.de (Produits) ainsi que dans l'annexe du manuel actuel « Fiches techniques ».</p>
---	---

colloïdes protecteurs / traces d'écoulement :

En cas d'exposition à l'eau peu après l'application (rosée ou pluie), des colloïdes protecteurs solubles dans l'eau peuvent se détacher de la couche et former des traces d'écoulement brillantes à la surface du revêtement. Étant donné que les additifs restent solubles dans l'eau, ces traces s'estompent d'elles-mêmes lorsqu'elles sont exposées à l'eau ou à l'humidité (rosée, pluie).

La qualité du revêtement sec ne s'en trouve pas affectée.

pouvoir couvrant :

En fonction de la teinte choisie, par ex. jaune intense ou rouge intense, le pouvoir couvrant peut ne pas être le même. Outre les étapes de travail décrites dans la rubrique « Constitution des couches » de la fiche technique disponible, il se peut qu'une passe supplémentaire soit nécessaire.

Le pouvoir couvrant des teintes mentionnées ci-dessus peut être amélioré en préparant la surface avec une teinte plus couvrante adaptée à la teinte souhaitée.

Livrer

Teinte	blanc, teintable dans le nuancier StoColor System, nuancier RAL
---------------	---

Emballage

Seau

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
01729-020	StoCryl V 100 Teinté	15 l seau
01729-001	StoCryl V 100 Blanc	15 l seau

Stockage

Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel, de l'humidité et des rayons du soleil.
-------------------------------	---

Durée de stockage	Dans le contenant d'origine jusqu'à ... (voir emballage).
--------------------------	---

Fiche technique

StoCryl V 100

Marquage

Groupe de produits

Revêtement

Sécurité

Pour obtenir d'autres informations sur la manipulation du produit, le stockage et l'élimination, consulter la fiche de données de sécurité CE.
La fiche de données de sécurité CE est disponible pour les professionnels.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
Télécopie: +33 1 34 34 56 60
www.sto.fr