

bande magnétique néodyme adhésive extra puissante

Informations générales :



Caracteristiques :



FABRIQUÉ EN FRANCE



PRODUIT MAGNÉTIQUE



TEMPÉRATURE MAX 85°
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCoupABLE AU CUTTER
OU AUX CISEAUX



MAGNÉTISER EN CONTACT
DIRECT AVEC LE SUPPORT



PRODUIT ADH

Propriété(s) générale(s) :

Liste des propriétés applicables à l'ensemble des produits de la gamme listé ci-dessous

Température d'utilisation max. °C
80

Liste de la gamme bande magnétique néodyme adhésive extra puissante :

REF. PRODUIT	Longueur	Largeur	Adhésif	Épaisseur du caoutchouc magnétique	Puissance d'aimantation du caoutchouc magnétique (force d'arrachage)	Poids	Espacement entre les lignes de ferrite	Rémanence du caoutchouc magnétique
BA10X1NEO	1000 mm	10 mm	3M468	1mm néodyme R8	408 gr/cm2	0.045 kg	3 mm	4400 Gauss
BA20X1NEO	1000 mm	20 mm	3M468	1mm néodyme R8	408 gr/cm2	0.085 kg	3 mm	4400 Gauss
BA30X1NEO	1000 mm	30 mm	3M468	1mm néodyme R8	408 gr/cm2	0.125 kg	3 mm	4400 Gauss
BA40X1NEO	1000 mm	40 mm	3M468	1mm néodyme R8	408 gr/cm2	0.165 kg	3 mm	4400 Gauss
BA50X1NEO	1000 mm	50 mm	3M468	1mm néodyme R8	408 gr/cm2	0.205 kg	3 mm	4400 Gauss
BA10X1R4	1000 mm	10 mm	3M468	1mm néodyme R4	200 gr/cm2	0.045 kg	3 mm	3400 Gauss
BA20X1R4	1000 mm	20 mm	3M468	1mm néodyme R4	200 gr/cm2	0.085 kg	3 mm	3400 Gauss

BA30X1R4	1000 mm	30 mm	3M468	1mm néodyme R4	200 gr/cm2	0.125 kg	3 mm	3400 Gauss
BA40X1R4	1000 mm	40 mm	3M468	1mm néodyme R4	200 gr/cm2	0.165 kg	3 mm	3400 Gauss
BA50X1R4	1000 mm	50 mm	3M468	1mm néodyme R4	200 gr/cm2	0.205 kg	3 mm	3400 Gauss
BA10X1,5R8	1000 mm	10 mm	3M468	1,5mm néodyme R8	540 gr/cm2	0.067 kg	5 mm	4800 Gauss
BA20X1,5R8	1000 mm	20 mm	3M468	1,5mm néodyme R8	540 gr/cm2	0.127 kg	5 mm	4800 Gauss
BA30X1,5R8	1000 mm	30 mm	3M468	1,5mm néodyme R8	540 gr/cm2	0.187 kg	5 mm	4800 Gauss
BA40X1,5R8	1000 mm	40 mm	3M468	1,5mm néodyme R8	540 gr/cm2	0.247 kg	5 mm	4800 Gauss
BA50X1,5R8	1000 mm	50 mm	3M468	1,5mm néodyme R8	540 gr/cm2	0.307 kg	5 mm	4800 Gauss