

31400

FINITION UHS 2K PU 5/1



Pulvérisé



Phase solvantée

TECHNOLOGIE

Solvant

BASE

Acrylique

COUCHE PRECEDENTE

Primaire 1K ou 2K ,Solvant ou Hydro

PROPRIÉTÉS

- Haut rendement M²/ Low C.O.V
- Etuvage 30' à 70° C.
- Très bonne tenue extérieure.
- Excellente résistance mécanique
- Grande facilité d'application.
- Réalisable toutes teintes/quantités

UTILISATIONS / DESTINATION

- Secteur ACE/Environnement/Industrie

PRIMAIRES ASSOCIÉS

31384 1K Hydro/31455 EP 2K solvant
/31353 EP 2K hydro /primaires 2K PU HES 31495/31529

Homologations :MANITOU

Données Techniques

ES en poids	67%
COV	394 g.L-1
Rendement m ² /kg	10,80 m ² pour 40 µm secs