

EVERFAST® DÉCACÉRAM

Décapant prêt à l'emploi
pour carrelage, céramique,
métaux ferreux

Après

Avant

Décapant liquide prêt à l'emploi Pour métaux ferreux, carrelages et céramiques

AVANTAGES PRODUIT

- Élimine les traces de ciment, mortier et béton
- Supprime les efflorescences
- Permet le nettoyage des jointoiements des carrelages
- Utilisé pour le nettoyage des outils de maçonnerie et des bétonnières
- S'utilise pur ou dilué à l'eau

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France
- Sans Solvant



* émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

EVERFAST DÉCACÉRAM est un liquide acide, prêt à l'emploi, décapant le béton, la rouille et éliminant les salissures sur le matériel et les outils de chantier.

EVERFAST DÉCACÉRAM dissout les laitances de ciment sur les carrelages.

EVERFAST DÉCACÉRAM n'attaque pas le métal propre et agit de façon régulière jusqu'à élimination complète des salissures.

EVERFAST DÉCACÉRAM laisse une couche de phosphate, protégeant les surfaces traitées.

DOMAINES D'APPLICATION

EVERFAST DÉCACÉRAM traite les projections de béton, supprime les traces de laitance, les tâches de plâtre et les tâches de rouille sur : • Le matériel de chantier • Les outils • Les toupies • Les carrelages • etc...

DÉCACÉRAM 23.1
Famille 7
Page : 1/3



EVERFAST® DÉCACÉRAM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Mélange d'acides
Consistance :	Liquide
Couleur :	Incolore
Densité :	Environ 1,15
Point éclair :	Néant (produit ininflammable)
Temps de séchage :	Environ 1 heure (le séchage doit être fait à l'air et à l'abri de la pluie sans rinçage)
Températures limite d'application :	+ 5°C à + 35°C
Limite de température de service :	- 12°C à + 40°C

CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

1 – Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.

2 – Mise en œuvre

EVERFAST DÉCACÉRAM s'applique au pinceau ou par trempage :

- Au pinceau, pur ou dilué à 50 % d'eau directement sur les surfaces à traiter. Recommencer l'opération à quelques heures d'intervalle si les salissures sont importantes.
- Par trempage pur ou dilué avec 2 volumes d'eau pour 1 volume d'EVERFAST DÉCACÉRAM. Le bac contenant le mélange doit être en bois ou en plastique et tempéré par temps froid. Le fond des bacs doit être nettoyé de leur boue après plusieurs utilisations.

Le séchage doit être fait à l'air et à l'abri de la pluie sans rinçage.

3 – Application

Les produits à traiter sont immergés de 4 à 20 heures suivant l'importance.

Agiter les pièces de temps en temps.

4 – Consommation

De 3 à 4 m² au litre d'EVERFAST DÉCACÉRAM pour des souillures moyennes.

De 10 à 20 m² au litre pour des laitances minces.

5 – Finition

EVERFAST DÉCACÉRAM n'empêche pas les éléments traités d'être peints, ceux-ci doivent néanmoins attendre 48 heures avant mise en peinture.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

EVERFAST DÉCACÉRAM ne convient pas au zinc, à l'aluminium, à l'étain et aux métaux cuivreux et aux métaux non ferreux. EVERFAST DÉCACÉRAM étant un produit acide, il est conseillé de porter des gants et des lunettes et d'avoir une bonne ventilation du lieu de travail. Employer des bacs en bois ou en plastique pour une utilisation par trempage (après plusieurs utilisations des bains, l'efficacité baisse, il faut alors rajouter 1 volume d'EVERFAST DÉCACÉRAM et 2 volumes d'eau). Les éléments traités avec EVERFAST DÉCACÉRAM pourront être utilisés immédiatement après séchage.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : produit corrosif. N° ONU 1805, classe 8, Groupe III, C1, Étiquette 8, code 80.

Stockage et conditionnement : Un an en emballage d'origine fermé dans un endroit sec.

DÉCACÉRAM 23.1
Famille 7
Page : 2/3



EVERFAST® DÉCACÉRAM

TEINTE

Incolore.

CONDITIONNEMENT

Fût de 253 Kg.

Jerrican : 23 Kg et 11,5 Kg.

Bidon : 5,75 Kg, 2,3 Kg et 1,15 Kg.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les éditions précédentes. Édition du 1^{er} trimestre 2023.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON – 13400 AUBAGNE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 42 369 300 – Fax : +33 (0)4 42 369 309
commercial@species.fr | export@species.fr

DÉCACÉRAM 23.1
Famille 7
Page : 3/3



www.everfast.fr

